



Cyklon Barva na výfuky vysokoteplotní

Je emailový nátěr je rychleschnoucí, vysoce trvanlivý, odolný proti vysokým teplotám, který netvoří puchýře a neodlupuje se. Je odolný proti působení teplot do 800°C. Používá se na místech s vyšší teplotou jako jsou výfuky, chladiče apod.

Barevné provedení: černé

Teoretická vydatnost: cca 2 m² v jedné vrstvě u 400 ml dózy

Obsah balení: 400 ml

Použití: EUROSpray ŽÁRUVZDORNÁ BARVA je matná, vysoce trvanlivá barva, která je odolná teplotě až do 800 °C, netvoří puchýře a neodlupuje se. ŽÁRUVZDORNÁ BARVA se používá na místech s vysokou teplotou, jako jsou kamna, krby, odtahy kamen, apod. Nastříkaná vrstva se vytvrzuje zahřáním na teplotu 300 °C. Barva uzávěru imituje barvu obsahu. Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Sprej nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Příprava podkladu: Pro přípravu podkladu použijte kvalitní čisticí prostředky, odstraňte všechny nečistoty, vosk, mastnotu. Povrch musí být čistý a suchý. Před použitím barvy zdrsňte povrch smirkovým papírem. Zakryjte všechna místa, která nejsou určena k nástřiku.

Návod k použití: Před prací obsah dózy alespoň po dobu 1 minuty silně protřepejte (musí být slyšet kuličky uvnitř nádoby, které napomáhají k dokonalému promíchání) a před aplikací krátce prostříknete. Stříkejte venku nebo v dobře větrané místnosti. Optimální teplota podkladu a okolí je 21-27 °C. Doporučujeme stříkat ze vzdálenosti 25-30 cm od povrchu ve slabých vrstvách rovnoměrným křížovým nástřikem. Další vrstvu nanášejte maximálně do jedné hodiny od předešlé aplikace. Nenášejte nadměrné množství, které by mohlo způsobit stékání nebo rozbíhání nátěru. Barva se vytvrzuje zahřáním na teplotu 300 °C. Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříkněte zbytek hmoty z ventilkou.

Výrobek je určen pro **PROFESIONÁLNÍ použití**. Všechny informace a údaje jsou založeny na objektivním testování našich zkušenostech a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto nemůžeme znát nejruznější možnosti použití ani použité metody aplikace, proto neposkytujeme za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací. Uvedené údaje mají obecný charakter. Uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace kontaktujte prosím naše technické oddělení.