



Technický dopis:

Číslo zboží: 1900901, 1900915

CYKLON Silikonový olej

CYKLON Silikonový olej je antiadhezivní prostředek bez olejů a mazadla, k ochraně, vyhlazení a ošetření umělých hmot, pryže a kovů i v potravinářské oblasti, jednoduše všude tam, kde je nežádoucí použít olej, tuky a jiná mastná mazadla.

Oblasti použití

CYKLON Silikonový olej má pro své vlastnosti široké použití. Je výborný antiadhezivní prostředek při formách a tlakovém odlévání. Používá se jako mazadlo pro posuvné střechy, posuvné rolety, kluzné koleje, pro navíječe ochranných pásů a mnohé další. V oblasti zpracování dřeva a papíru zabrání nalepení zbytků lepidla na lis a vedení. Při opracování řezných okrajů, hran a nástrojů se dosáhne čistého řezání. V oblastech dopravní techniky se zabrání přilnutí zboží na dopravní pásy, aplikuje se do žlabů i na kluzné plochy. V automobilovém průmyslu na ochranu všech pryžových těsnění před zkrěhnutím a stárnutím. Silikonový olej chrání, izoluje a ošetřuje s dobrou klouzavostí umělé hmoty, pryž a kovy.

Vlastnosti produktu

- maže bez skvrn a stop (neviditelně)
- čistý, nevoskovitý mazací a kluzký film
- dobrá odolnost vůči teplotě •
- chrání před oxidací a korozí
- chrání před zamrznutím
- dobrá přilnavost •
- odpuzuje vodu, prach a působí antistaticky •
- konzervuje a brání popraskání gumy, kůže a plastů

Informace o zpracování

Ošetření podkladu:

Podklad by měl být suchý, bez prachu, bez mastnot a olejů.

Použití:

Obsah nádoby krátce protřepat, ze vzdálenosti cca. 30 cm nastříkat a měkkým hadrem rozetřít, nebo nechat vsáknout – vyschnout.

Technické údaje

Technické vlastnosti	Požadovaná hodnota
Vydatnost z 1 litru	cca. 6 – 8 m ² (Závislé od druhu povrchu).
Hustota	0,62 g/ml.
Teplotní rozmezí	Od -40 do +150 °C (krátkodobě do +200 °C)
Báze	Dimethylpolysiloxan
Barva	Průhledný

Výrobek je určen pro PROFESIONÁLNÍ použití. Všechny informace a údaje jsou založeny na objektivním testování, našich zkušenostech a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto nemůžeme znát nejrůznější možnosti použití ani použité metody aplikace, proto neposkytujeme za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací. Uvedené údaje mají obecný charakter. Uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace kontaktujte prosím naše technické oddělení.

