



Epoxidové lepidlo

CYKLON Epoxidové lepidlo je 2-komponentní epoxidové, rychle tvrdnoucí transparentní lepidlo s univerzálním použitím. Tvrдне během několika minut a vytváří tvrdý a silný lepený spoj.

Oblast použití:

Pro lepení a opravy kovů, textilií, keramiky, dřeva, skla, betonu.

Vlastnosti produktu:

- bez obsahu rozpouštědel
- 100% reaktivní lepidlo
- dobrá elektrická - průrazná pevnost
- odolné vůči rozpouštědlům a mnohým chemickým látkám
- vhodný i jako těsnící hmota
- rychlé vytvrzení

Technické informace:

1. Technické vlastnosti
2. Doba zpracování * 4 minuty
3. Čas vytvrzení * 60 minut
4. Konečné vytvrzení 16 hodin
5. Pevnost ve smyku ASTM D1002 9,7 N / mm²
6. Odolnost vůči teplotě - 40°C až + 90° C
7. Při zpracování s teplotou okolí + 20°C

Zpracování:

Lepené plochy musí být bez mastnoty, čisté a bez zbytků starých lepidel. K čištění a odmaštění povrchů použijte CYKLON Montážní čistič. Kovové povrchy lehce zdrsňte, zlepšuje to přilnavost. Odšroubujte uzávěr na špičce nádoby a připojte směšovací trysku. Prostřednictvím stálého tlaku na píst vytlačte potřebné množství lepidla. Vytištěný produkt aplikujte jako film, případně bodově na povrch, který má být spojen. Přitlačte lepené podklady ihned po aplikaci lepidla. Je třeba zajistit těsný přitlak mezi oběma lepenými povrchy, aby bylo zajištěno optimální slepení. Lepené díly necháme bez pohnutí v průběhu tvrdnutí. Po použití odstraňte směšovací trysku a uzavřít dvojitou nádobu (kartuši).

Skladování a trvanlivost:

Při teplotě skladování od + 5 ° C do + 20 ° C v originálním balení poskytujeme záruku 12 měsíců.

Výrobek je určen pro PROFESIONÁLNÍ použití. Všechny informace a údaje jsou založeny na objektivním testování našich zkušenostech a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto nemůžeme znát nejrůznější možnosti použití ani použité metody aplikace, proto neposkytujeme za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací. Uvedené údaje mají obecný charakter. Uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace kontaktujte prosím naše technické oddělení.