



Technický dopis:

Číslo zboží: 1904701

CYKLON Montážní lepidlo

CYKLON Montážní lepidlo je jednokomponentní lepidlo bez rozpouštědla, na bázi Akrylové disperze, s vysokou počáteční silou lepení. Vhodné pro lepení různých materiálů, jakož i pomoc při fixování a montáži v interiéru. CYKLON Montážní lepidlo vytvrzuje vysycháním, po vytvrzení je přetíratelné.

Oblasti použití

CYKLON Montážní lepidlo je funkční na površích jako dřevo a desky z dřevěného vlákna, Styropor, PVC/PVC-pěna, sádra, sádkarton, desky z minerálních vláken, zděné stěny, beton a omítky. Je použitelné při fixaci a montáži ozdobných lišt a soklů, izolačních desek, násypových desek atp. CYKLON Montážní lepidlo by se nemělo použít na kovové povrchy.

Vlastnosti produktu

- bez rozpouštědla na bázi akrylátové disperze
- přelakovatelné (bez silikonu), snáší nátěr
- odolné zvětrání
- odolné času
- vysoká lepivost
- bez rozpouštědla (na vodní bázi)

Informace o zpracování

Ošetření podkladu: Podklad musí být vysušený, s dovoleným zatížením, bez prachu a mastnot. Před použitím očistit od zbytků cementu, formového oleje/impregnace, starých lepidel, antiadhezivních povlaků i zbytků barev.

Nasákavé podklady jako dřevo a beton před použitím CYKLON Montážního lepidla ošetřit předem vhodným vodním základem, aniž by se zničila nasákavost daného podkladu.

CYKLON Montážní lepidlo se nanáší na lepený podklad přímočaře nebo vlnovkovitě. Nakonec části k sobě dobře přitlačit.

Pozor, oprava pozice je možná jen krátkodobě.

Technické údaje

Technické vlastnosti	Zkušební metoda	Požadovaná hodnota
Hustota	DIN 53 217, část 2	cca. $1,34 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
Trvanlivost	DIN EN 27 390	£ 2 mm
Čas zasychání povrchu	vlastní zkouška	cca 3 min
Obsah pevných částic	DIN 53 189	asi 72 %
Konečná pevnost	vlastní zkouška	po cca. 72 hod
Vytvrzení	vlastní zkouška	£ 1,5 mm
Teplota zpracování	---	+5°C až 40°C
Teplota zatížení	---	-25 °C až +80 °C
Persistence při skladování	---	12 měsíců

Výrobek je určen pro PROFESIONÁLNÍ použití. Všechny informace a údaje jsou založeny na objektivním testování, našich zkušenostech a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto nemůžeme znát nejruznější možnosti použití ani použité metody aplikace, proto neposkytujeme za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací. Uvedené údaje mají obecný charakter. Uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace kontaktujte prosím naše technické oddělení.

