



Technický dopis:

Číslo zboží: 1909101

CYKLON Ochrana podvozku bitumen

CYKLON Ochrana podvozku bitumenová je tixotropní směs asfaltu, plniva, pryskyřice a malého množství rozpouštědla. Po vyschnutí nátěru vznikne elastická ochranná vrstva, která je vysoce odolná atmosférickému a mechanickému působení (např. nárazy kamenů). CYKLON Ochrana podvozku bitumenová je k dispozici v černé barvě.

Oblasti použití

CYKLON Ochrana podvozku bitumenová se může použít jako konzervační látka všude tam, kde není nutný další nátěr. Dobrá přilnavost zajistí bezproblémové ošetření i kolmých ploch, kde materiál odkapává. jen od vrstvy cca. 2-3mm silné.

Vlastnosti produktu

- není možný další nátěr •
- minimální podíl rozpouštědla
- odolné vůči vodě a solím
- dobrá přilnavost (neodkapává ani u kolmých stěn)
- vhodné pro všechny běžné podklady
- dobrá trvalá elasticita i při nízkých teplotách • od
- tloušťky vrstvy cca. 2mm omezuje dunění

Informace o zpracování

Opracování podkladu: Podklad by měl být suchý, bez prachu, mastnot a rzi. Volné části odstranit.

Použití: Nádobu zahřát na pokojovou teplotu a silně protřepat. V případě potřeby ředit technickým benzínem. Na opracovanou plochu ve 2-3 tazích nastříkat a krátce nechat vyschnout. Optimální vzdálenost nástřiku je cca. 30 cm.

Technická data

Technické vlastnosti	
Barva	černá
Zápach	po asfaltu
Báze	pryskyřice
Specifická váha	1,09 kg / l
Odpor. tloušťka vrstvy	Cca. 1000-1200 um
Doba schnutí Obsah	Cca. 2-4 hod. (závislé na tloušťce vrstvy)
pevných částic Teplota	70-75 %
zpracování Odpor.	+15°C až +25°C
teplota skladování	+10°C až +20°C

Výrobek je určen pro PROFESIONÁLNÍ použití. Všechny informace a údaje jsou založeny na objektivním testování, našich zkušenostech a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto nemůžeme znát nejrůznější možnosti použití ani použité metody aplikace, proto neposkytujeme za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací. Uvedené údaje mají obecný charakter. Uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace kontaktujte prosím naše technické oddělení.

