



Technický dopis:

Číslo zboží: 6670030

Cyclone Mammut Kleber

Cyclon Mammut kleber je vysokopevné univerzální lepidlo, vhodné do domácnosti, sanitární oblasti, v automobilovém průmyslu, ve stavebnictví i strojírenství. Je to lepidlo špičkové kvality na bázi hybrid MS polymeru s vysokou počáteční přilnavostí 500 kg/m² a konečnou pevností 32 kg/cm². Je vhodné pro lepení materiálů s vysokou hmotností bez použití fixace v interiéru i exteriéru. Má vysokou okamžitou lepicí sílu i na vlhkých podkladech, rychlé vytvrzení a zůstává stále elastické.

Oblasti použití

Cyclon Mammut kleber je použitelné k lepení kamene, betonu, dřeva, přírodního kamene, sádkokartonu, polykarbonátu, polystyrolu, polyuretanu, PVC a jiných plastů (různorodost plastů vyžaduje individuální zkoušku). Poslouží také k lepení keramiky, dlaždic, skla, zrcadel, smaltu, mědi, olova, zinku, hliníku a nerez. Není vhodný k lepení teflonu, PE, PP, pryskyřičných a asfaltových podkladů.

Vlastnosti produktu

- vodotěsné
- trvale pružné montážní a konstrukční lepidlo •
- výborně pohlcuje vibrace
- odolné slané i sladké vodě, UV záření a chlůru
- obsahuje protiplísňové substance
- neobsahuje isokyanáty, ředidla, PVC, ftaláty a silikon • bez
- zápachu a přetíratelné barvami • přilnavé i na vlhké povrchy

Návod k použití: Styčné plochy očistit od prachu, mastnoty, oleje a starých tmelů. Lepidlo nanést housenkově na jednu stranu lepeného spoje a přitlačit s mírným posunutím do 10 minut.

Technické údaje:

Parametr	Hodnota
Čas zaschnutí lepidla:	10 - 15 minut
Úplné protvrzení:	3 mm/den
Pracovní teplota materiálu :	+5 °C až +40 °C
Teplota podkladu:	+5 °C až +50 °C
Shore A	60 ± 2
Specifická hmotnost	1,47 kg / l
Teplotní odolnost:	- 40°C až + 100°C krátkodobě +120°C
Modul 100% ISO 37 DIN 53504	2,3 N/mm ²
Pevnost ve smyku ISO 37 DIN 53504	3,2 N/mm ²
Přetažení při přetržení – zkouška tahem ISO 37 DIN 53504	290 %

Skladování: Skladujte v originálním balení při teplotě: +5°C do +25°C.

Výrobek je určen pro PROFESIONÁLNÍ použití. Všechny informace a údaje jsou založeny na objektivním testování, našich zkušenostech a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto nemůžeme znát nejrůznější možnosti použití ani použité metody aplikace, proto neposkytujeme za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací. Uvedené údaje mají obecný charakter. Uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace kontaktujte prosím naše technické oddělení.

